

試験成績書

品名：スーパー・テラ

東京都西東京市田無町 2-14-12-504
株式会社 シンプル東京
TEL : 042-450-5503 FAX : 042-450-5506

試験項目	試験結果	試験規格
付着強さ	25kgf/cm ² (2.6N/mm ²) 以上 (基材破壊)	JIS A6909 7.10 モルタル板
塗膜硬さ	2H	JIS K5600-5-4 引っかき硬度(鉛筆法)
対洗浄性	1,000回 適合	JIS A6909 7.14 洗浄試験機
透湿性	250g/m ² ・24h	JIS Z0208 水蒸気透過度
耐水性	浸せき 30日 合格	JIS K5600-6-2 水浸せき法
耐沸騰水性	浸せき 8時間 合格	JIS K5600-6-2 沸騰水浸せき
耐アルカリ性	浸せき 30日 合格	JIS K5600-6-1 飽和消石灰水
耐塩水性	浸せき 30日 合格	JIS K5600-6-1 5%塩化ナトリウム
温冷繰返し性	20 サイクル 合格	JIS K5600-7-4 サイクル条件 2
防カビ性	カビの発生認められず	JIS Z2911 培養期間 21日
促進耐候性	2,000時間 適合	JIS A6909 7.19 A法：サンシャインカーボンアーク灯式
不燃性	不燃材料 合格	ISO 5660 Part1 加熱時間 20分
備考：		